

附件:

2019年透水路面砖产品质量监督抽查情况统计表

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期 (批号)	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
1	透水路面砖	贵阳白云全阳混凝土预制构件厂	贵州省贵阳市花溪区麦坪乡彭官村	(200×100×50) mm	——	2019-07-29	强度等级、 透水系数、 抗冻性、耐 磨性	合格	——	——
2	透水路面板	贵阳汇鑫建材有限公司	贵阳市修文县龙场镇王官村	(300×150×60) mm	——	2019-07-25		合格	——	——
3	透水路面砖	清镇市五鑫建材加工厂	贵阳市清镇市黄土村黄土组	(200×100×50) mm	——	2019-07-25		合格	——	——
4	透水路面砖	贵阳高新发银砖厂	贵阳市观山湖区金阳街道办事处阳关建材机械厂内	(200×100×50) mm	——	2019-07-29		合格	——	——
5	透水路面砖	贵州鑫强科技有限公司	贵阳市白云区都拉乡都溪村方家山	(200×100×50) mm	——	2019-07-20		不合格	强度等级(劈裂抗拉强度): 平均值1.7MPa, 单块最小值1.4MPa, 单块线性破坏荷载114N/mm; 抗冻性: 强度损失率24%	强度等级(劈裂抗拉强度): 平均值≥3.0MPa, 单块最小值≥2.4MPa, 单块线性破坏荷载≥200N/mm; 抗冻性: 强度损失率≤20%
6	透水路面砖	贵阳凯利建材有限公司	贵州省修文县龙场镇中哨村	(200×100×50) mm	——	2019-07-20		不合格	强度等级(劈裂抗拉强度): 平均值2.6MPa, 单块最小值2.3MPa, 单块线性破坏荷载196N/mm	强度等级(劈裂抗拉强度): 平均值≥3.0MPa, 单块最小值≥2.4MPa, 单块线性破坏荷载≥200N/mm