

贵州省市场监管局2021年流通领域儿童鞋产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	儿童运动鞋	迪卡依(上海)体育用品有限公司贵阳龙洞堡分公司	贵州省贵阳市南明区机场路9号负一层部分	/	迪脉(上海)企业管理有限公司	上海市浦东新区银霄路393号2幢二层西北侧	检样:220(2.5)备样:215(2.5)	检样:2020-11-09 备样:2021-04-21/8505239	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/	
2	儿童运动鞋	迪卡依(上海)体育用品有限公司贵阳龙洞堡分公司	贵州省贵阳市南明区机场路9号负一层部分	/	迪脉(上海)企业管理有限公司	上海市浦东新区银霄路393号2幢二层西北侧	检样:205(3.0)备样:215(3.0)	检样:2021-05-10 备样:2021-06-07/8558949	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 邻苯二甲酸酯	不合格	白色发泡部位: 左: 右: 磨痕长度 16.4 16.1 粉红非发泡部位: 左: 右: 磨痕长度 4.5 4.2 灰色非发泡部位: 左: 右: 磨痕长度 4.6 4.9	外底耐磨性能(mm): ≤14.0 (QB/T 4331-2012)	
3	儿童运动鞋	迪卡依(上海)体育用品有限公司贵阳龙洞堡分公司	贵州省贵阳市南明区机场路9号负一层部分	/	迪脉(上海)企业管理有限公司	上海市浦东新区银霄路393号2幢二层西北侧	检样:205(3.0)220(3.0)备样:200(3.0)	2021-04-02/8381463	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/	
4	儿童板鞋	贵安新区七彩摇篮童装店	贵州省贵安新区大学城群升·大智汇项目29#地块“海纳广场精彩城”二层B.17.18柜	/	厦门奥维特儿童用品有限公司	厦门市集美区杏林湾营运中心3号楼	检样:225(1.5)220(1.5)备样:215(1.5)	2021-04-19/款号:2LG23018	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 皮革和毛皮中的六价铬, 可分解致癌芳香胺染料, 可分解有害芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/	
5	儿童运动鞋	贵安新区七彩摇篮童装店	贵州省贵安新区大学城群升·大智汇项目29#地块“海纳广场精彩城”二层B.17.18柜	/	厦门奥维特儿童用品有限公司	厦门市集美区杏林湾营运中心3号楼	检样:225(1.5)220(1.5)备样:215(1.5)	2021-04-23/款号:ZLB23028	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 可分解有害芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	不合格	帮面黑色光面革料、帮面黑色绒面革料、帮面米白色织物、帮面浅灰绒面革料、鞋舌面黑色织物、帮面绿色革料、帮面米白色革料、衬里、内垫、白色鞋底、黑色鞋底、鞋带、织带; Pb 铅未检出(检出限:0.09); Cd 镉未检出(检出限:0.02); As 砷未检出(检出限:0.07)。鞋底侧面胶质装饰块: Pb 铅未检出(检出限:0.09); Cd 镉 191.32(检出限:0.02); As 砷未检出(检出限:0.07)。	重金属总量(mg/kg): Pb 铅 ≤100 Cd 镉 ≤100 As 砷 ≤100 (GB 30585-2014)	
6	儿童运动鞋	贵安新区七彩摇篮童装店	贵州省贵安新区大学城群升·大智汇项目29#地块“海纳广场精彩城”二	/	厦门奥维特儿童用品有限公司	厦门市集美区杏林湾营运中心3号楼	检样:225(1.5)220(1.5)备样:215(1.5)	2021-04-23/款号:2LG23017	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/	
7	儿童运动鞋	贵安新区七彩摇篮童装店	贵州省贵安新区大学城群升·大智汇项目29#地块“海纳广场精彩城”二	/	厦门奥维特儿童用品有限公司	厦门市集美区杏林湾营运中心3号楼	检样:225(1.5)220(1.5)备样:215(1.5)	2021-04-16/款号:2LB23023	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 可分解有害芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/	

8	儿童休闲鞋	南明区涵涵小黄鸭服装店	贵州省贵阳市南明区机场路18号亨特国际裙楼地下室幢负1层1B268A[中	图形商标	利讯集团有限公司	福建省泉州市经济技术开发区崇益街19号利讯工业园	检样:225(1.5)220(1.5)备样:205(1.5)	2021-04-20/货号:B3282546	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/
9	儿童运动板鞋	南明区涵涵小黄鸭服装店	贵州省贵阳市南明区机场路18号亨特国际裙楼地下室幢负1层1B268A[中	图形商标	利讯集团有限公司	福建省泉州市经济技术开发区崇益街19号利讯工业园	检样:210(1.5)225(1.5)备样:230(1.5)	检样:2021-03-15 2021-05-10 备样:2021-05-10/货号:B3286529	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/
10	儿童休闲鞋	南明区涵涵小黄鸭服装店	贵州省贵阳市南明区机场路18号亨特国际裙楼地下室幢负1层1B268A[中	图形商标	利讯集团有限公司	福建省泉州市经济技术开发区崇益街19号利讯工业园	检样:220(1.5)210(1.5)备样:205(1.5)	2021-07-05/货号:B3288586	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/
11	儿童休闲鞋	南明区涵涵小黄鸭服装店	贵州省贵阳市南明区机场路18号亨特国际裙楼地下室幢负1层1B268A[中	图形商标	利讯集团有限公司	福建省泉州市经济技术开发区崇益街19号利讯工业园	检样:225(1.5)220(1.5)备样:230(1.5)	2021-04-25/货号:B3282580	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/
12	男女通用跑鞋	重庆百货大楼股份有限公司遵义商场	贵州省遵义市红花岗区新华路48号天利广场3楼	/	福建起步儿童用品有限公司(授权商:起步股份有限公司)	福建省泉州市惠安县城南工业园东拓园溪南路	检样:190(2)型195(2)型备样:185(2)型	检样:2019-03-21 备样:2019-03-20/Y93320205	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/
13	男女通用跑鞋	重庆百货大楼股份有限公司遵义商场	贵州省遵义市红花岗区新华路48号天利广场3楼	/	福建起步儿童用品有限公司(授权商:起步股份有限公司)	福建省泉州市惠安县城南工业园东拓园溪南路	检样:220(2)型225(2)型备样:215(2)型	2019-04-24/Y933302057	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/
14	大童运动鞋	红花岗区乔克叔叔童装店	遵义市中华北路市民广场	HELL OJOK ER KIDS +	中国·杭州市新九儿童服饰	杭州市江干区九和路19号	检样:210(1.5)215(1.5)备样:220(1.5)	2021-06-21/款号:51473001	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/
15	大童休闲鞋	红花岗区乔克叔叔童装店	遵义市中华北路市民广场	HELL OJOK ER KIDS +	杭州市西湖区乐谱服装	杭州市西湖区留下街44号	检样:220(1.5)230(1.5)备样:235(1.5)	2020-12/货号:51194003	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/
16	大童运动鞋	红花岗区乔克叔叔童装店	遵义市中华北路市民广场	HELL OJOK ER KIDS +	杭州市西湖区乐谱服装	杭州市西湖区留下街44号	检样:215(1.5)225(1.5)备样:230(1.5)	2020-07/货号:50494804	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/
17	大童休闲鞋	红花岗区乔克叔叔童装店	遵义市中华北路市民广场	HELL OJOK ER KIDS +	杭州市西湖区乐谱服装	杭州市西湖区留下街44号	检样:210(1.5)230(1.5)备样:235(1.5)	2020-07/货号:50493302	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/

18	大童运动鞋	红花岗区乔克叔叔童装店	遵义市中华北路市民广场	HELL OJOK ER KIDS +	杭州市西湖区 乐谱服装	杭州市西湖区 留下街44号	检 样 :215(1.5)220 1.5)备 样:235(1.5)	2020-12/货 号:51174801	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 可分解有害芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 邻苯二甲酸酯	不合格	白色发泡部位: 左: 右: 磨痕长度 17.0 17.1 黑色非发泡部位: 左: 右: 磨痕长度 15.1 15.3	外底耐磨性能(mm): ≤14.0 (QB/T 4331-2012)	
19	中童休闲鞋	红花岗区乔克叔叔童装店	遵义市中华北路市民广场	HELL OJOK ER KIDS +	中国·杭州市新 九儿童服饰	杭州市江干区 九和路19号	检 样 :185(1.5)190 1.5)备 样:200(1.5)	2021-06-10/ 款 号:51453002	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/	
20	女中大童常规跑鞋	红花岗区羽喧服装店	红花岗区中华路159号附11号	鸿星 尔克 儿童	福建鸿星尔克 体育用品有限公司	福建省泉州市 鲤城区江南火炬开发区	检 样 :206(2.0)213 2.0)备 样:220(2.0)	检样:2021- 04-05 备 样:2021-04- 02/货 号 :7812120315 2-002	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/	
21	女童休闲运动鞋	红花岗区羽喧服装店	红花岗区中华路159号附11号	图形 商标	福建鸿星尔克 体育用品有限公司	福建省泉州市 鲤城区江南火炬开发区	检 样 :220(2.0) 备 样:233(2.0)	检样:2020- 03-24 备 样:2020-03- 24/货 号 :7412020208 3-001	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/	
22	儿童旅游鞋	谢定恒	红花岗区中华南路172号统建69栋	图形 商标	江西新百伦领 跑体育用品有 限公司	江西省赣州市 石城县古樟工 业园	检 样 :190(1.5)195 1.5)备 样:200(1.5)	2021-06-22/ 货 号:52130338	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/	
23	儿童旅游鞋	谢定恒	红花岗区中华南路172号统建69栋	图形 商标	江西新百伦领 跑体育用品有 限公司	江西省赣州市 石城县古樟工 业园	检 样 :205(1.5)215 1.5)备 样:220(1.5)	2021-06-10/ 货 号:52131417	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 皮革和毛皮中的六价铬, 可分解致癌芳香胺染料, 可分解有害芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/	
24	童鞋	西秀区启盛万家衣库经营部	贵州省安顺市西秀区东街街道中环百货负一层001号铺	大發 童	台州大不同鞋 业有限公司	中国浙江温岭 城北横塘工业 区	检 样 :215(1.5)225 1.5)备 样:220(1.5)	—/货 号:C323	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	不合格	左: 右: 磨痕长度 17.3 16.6	外底耐磨性能(mm): ≤14.0 (QB/T 4331-2012)	
25	史班迪童鞋	西秀区启盛万家衣库经营部	贵州省安顺市西秀区东街街道中环百货负一层001号铺	SBD 史班 迪	台州市梦理达 鞋业股份有限 公司	城北山马工业 区双莲路13号	检 样 :210mm205m m备 样:200mm	—/货 号:S1177	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	不合格	左: 右: 磨痕长度 17.5 17.7	外底耐磨性能(mm): ≤14.0 (QB/T 4331-2012)	
26	史班迪童鞋	西秀区启盛万家衣库经营部	贵州省安顺市西秀区东街街道中环百货负一层001号铺	SBD 史班 迪	台州市梦理达 鞋业股份有限 公司	城北山马工业 区双莲路13号	检 样 :230mm(鞋 盒)240mm(鞋 盒)备 样:245mm(鞋 盒)	—/货 号:S2217	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	不合格	左: 右: 磨痕长度 17.2 17.0	外底耐磨性能(mm): ≤14.0 (QB/T 4331-2012)	
27	儿童旅游鞋	安顺市西秀区新百伦跑鞋店	安顺市西秀区民主路135号顾府金座一层3号铺	图形 商标	江西新百伦领 跑体育用品有 限公司	江西省赣州市 石城县古樟工 业园	检 样 :210mm(一 型半)220mm(一 型半)备 样:215mm(一 型半)	2021-08-05/ 货 号:52131387	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/	

28	儿童旅游鞋	安顺市西秀区新百伦领跑鞋店	安顺市西秀区民主路135号顺府金座一层3号铺	图形商标	江西新百伦领跑体育用品有限公司	江西省赣州市石城县古樟工业园	检样:185mm(一型半)200mm(一型半)备样:195mm(一型半)	2021-06-22/货号:52130868	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/
29	儿童旅游鞋	安顺市西秀区新百伦领跑鞋店	安顺市西秀区民主路135号顺府金座一层3号铺	图形商标	江西新百伦领跑体育用品有限公司	江西省赣州市石城县古樟工业园	检样:225mm(一型半)220mm(一型半)备样:205mm(一型半)	2021-06-22/货号:52130287	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/
30	时尚休闲鞋	都匀市巴布豆儿童服装店	贵州省黔南州都匀市斗篷山路227号都匀万达广场步行街3F层3052号商铺	/	温州市晓村鸽鞋业有限公司(总经销:琪尔特股份有限公司)(授权商:巴布豆(中国)儿童用品有限公司)	温州市鹿城区中国鞋都三期46号地块(尚勤路80号)	检样:215(1.5)210(1.5)备样:220(1.5)	2020-12-22/货号:11311255233	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	不合格	发泡部位: 左: 右: 磨痕长度 16.8 17.0 实心部位: 左: 右: 磨痕长度 16.1 16.2	外底耐磨性能(mm): ≤14.0 (QB/T 4331-2012)
31	时尚休闲鞋	都匀市巴布豆儿童服装店	贵州省黔南州都匀市斗篷山路227号都匀万达广场步行街3F层3052号商铺	/	温州市晓村鸽鞋业有限公司(总经销:琪尔特股份有限公司)(授权商:巴布豆(中国)儿童用品有限公司)	温州市鹿城区中国鞋都三期46号地块(尚勤路80号)	检样:220(1.5)215(1.5)备样:205(1.5)	检样:2020-12-08备样:2020-11-09/货号:11311252970	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	不合格	杏/紫色鞋底: 左: 右: 磨痕长度 16.6 16.3 白色鞋底: 左: 右: 磨痕长度 16.1 16.3	外底耐磨性能(mm): ≤14.0 (QB/T 4331-2012)
32	时尚休闲鞋	都匀市巴布豆儿童服装店	贵州省黔南州都匀市斗篷山路227号都匀万达广场步行街3F层3052号商铺	/	温州市晓村鸽鞋业有限公司(总经销:琪尔特股份有限公司)(授权商:巴布豆(中国)儿童用品有限公司)	温州市鹿城区中国鞋都三期46号地块(尚勤路80号)	检样:195(1.5)180(1.5)备样:200(1.5)	2020-11-26/货号:11311132875	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 可分解有害芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	不合格	发泡部位: 左: 右: 磨痕长度 16.5 16.1 非发泡部位: 左: 右: 磨痕长度 17.0 17.3	外底耐磨性能(mm): ≤14.0 (QB/T 4331-2012)
33	时尚休闲鞋	都匀市巴布豆儿童服装店	贵州省黔南州都匀市斗篷山路227号都匀万达广场步行街3F层3052号商铺	图形商标	温州市晓村鸽鞋业有限公司(总经销:晋江市琪尔特儿童用品有限公司)(授权商:巴布豆(中国)儿童用品有限公司)	温州市鹿城区中国鞋都三期46号地块(尚勤路80号)	检样:215(1.5)210(1.5)备样:225(1.5)	2021-06-10/货号:11313256780	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	不合格	侧帮迷彩材料: 总量(DBP+BBP+DEHP): 1.119068 DBP 未检出(检出限:1.25×10-4); BBP 未检出(检出限:1.25×10-4); DEHP 1.119068(检出限:1.25×10-4)。鞋底: 总量(DBP+BBP+DEHP): 未检出 DBP 未检出(检出限:1.25×10-4); BBP 未检出(检出限:1.25×10-4); DEHP 未检出(检出限:1.25×10-4)。	邻苯二甲酸酯(%): 总量(DBP+BBP+DEHP): ≤0.1 (儿童鞋) (GB 30585-2014)
34	男/女时尚童鞋	都匀市巴布豆儿童服装店	贵州省黔南州都匀市斗篷山路227号都匀万达广场步行街3F层3052号商铺	图形商标	琪尔特股份有限公司	晋江市陈埭镇湖中村南片区湖景商务大厦	检样:215(1.5)195(1.5)备样:220(1.5)	检样:2019-10-23 2019-11-30 备样:2019-10-05/货号:11201-350262	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/

35	儿童运动鞋	长顺县潘琼童装童鞋店	贵州省黔南州长顺县长寨镇凯维7#楼(7-5和7-6号)门面	/	福建起步儿童用品有限公司	福建省泉州市惠安县城南工业园东拓园溪南路	检样:2020-01-08 2020-01-07 备样:2020-01-08/货号:Y022302135	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 邻苯二甲酸酯, 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量	合格	/	/	
36	儿童休闲鞋	长顺县潘琼童装童鞋店	贵州省黔南州长顺县长寨镇凯维7#楼(7-5和7-6号)门面	/	福建起步儿童用品有限公司	福建省泉州市惠安县城南工业园东拓园溪南路	检样:2019-12-11 2019-12-19 备样:2019-12-11/货号:Y022310072	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/	
37	儿童运动鞋	长顺县潘琼童装童鞋店	贵州省黔南州长顺县长寨镇凯维7#楼(7-5和7-6号)门面	/	福建冠霸户外用品有限公司	福建省泉州市惠安县城南工业园东拓园溪南路	检样:2021-07-10 备样:2021-06-15/货号:Y132302032	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/	
38	儿童运动鞋	长顺县潘琼童装童鞋店	贵州省黔南州长顺县长寨镇凯维7#楼(7-5和7-6号)门面	/	福建起步儿童用品有限公司	福建省泉州市惠安县城南工业园东拓园溪南路	2021-04-07/货号:Y123302056	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/	
39	儿童运动鞋	长顺县潘琼童装童鞋店	贵州省黔南州长顺县长寨镇凯维7#楼(7-5和7-6号)门面	/	福建起步儿童用品有限公司(授权商:起步股份有限公司)	福建省泉州市惠安县城南工业园东拓园溪南路	2020-02-28/货号:Y022302100	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/	
40	儿童运动鞋	长顺县潘琼童装童鞋店	贵州省黔南州长顺县长寨镇凯维7#楼(7-5和7-6号)门面	/	福建起步儿童用品有限公司	福建省泉州市惠安县城南工业园东拓园溪南路	2021-03-08/货号:Y123302022	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/	
41	WZ-220ZS型童鞋	凯里市欣蕾鞋店	凯里市大十字街道韶山南路8号凯里方圆荟购物广场A-1-005号	图形商标	上海回力鞋业有限公司(制造商:台州浙艾斯鞋业有限公司)	上海市怀德路1002号(制造商:浙江省台州市温岭市泽国镇泽牧南路223-229号)	检样:200(1.5)185(1.5)备样:190(1.5)	2021-05-18/货号:WZ-220ZS02	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/
42	WZ-223ZS型童鞋	凯里市欣蕾鞋店	凯里市大十字街道韶山南路8号凯里方圆荟购物广场A-1-005号	图形商标	上海回力鞋业有限公司(制造商:台州浙艾斯鞋业有限公司)	上海市怀德路1002号(制造商:浙江省台州市温岭市泽国镇泽牧南路223-229号)	检样:220(1.5)200(1.5)备样:205(1.5)	2021-05-22/货号:WZ-223ZS02	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/
43	WZ(TH)-0574型童鞋	凯里市欣蕾鞋店	凯里市大十字街道韶山南路8号凯里方圆荟购物广场A-1-005号	图形商标	上海回力鞋业有限公司(制造商:浙江天宏鞋业有限公司)	上海市怀德路1002号(制造商:瑞安市飞云街道云周工业区)	见报告备注	2021-07-25/货号:WZ21-1161	游离甲醛, 可萃取重金属含量, 可分解致癌芳香胺染料, 含氯酚, 橡胶部件中的N-亚硝基胺, 断针检测, 可触及的锐利边缘(鞋上装饰件、鞋眼等部件), 可触及的锐利尖端(鞋上装饰件等部件), 可拆卸或经可预见的合理滥用测试后脱落的小附件, 硬度(邵尔A型), 围条与鞋帮粘附强度, 纤维成分定性分析	合格	/	/

44	儿童休闲鞋	凯里市小黄鸭服饰店	凯里市大十字街道韶山南路8号凯里方圆荟购物广场C-3-002	图形商标	福建利讯集团有限公司	福建省泉州市经济技术开发区崇益街19号利讯工业园	检样:190(1.5)/28185(1.5)/27备样:180(1.5)/26	2021-04-20/货号:B3283388	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/
45	儿童运动板鞋	凯里市小黄鸭服饰店	凯里市大十字街道韶山南路8号凯里方圆荟购物广场C-3-002	图形商标	利讯贸易集团有限公司	福建省泉州经济技术开发区崇益街19号利讯工业园	见报告备注	2021-05-10/货号:B3286329	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/
46	儿童休闲鞋	凯里市小黄鸭服饰店	凯里市大十字街道韶山南路8号凯里方圆荟购物广场C-3-002	图形商标	利讯集团有限公司	福建省泉州市经济技术开发区崇益街19号利讯工业园	检样:200(1.5)/30195(1.5)/29备样:185(1.5)/26	2021-05-20/货号:B3286387	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/
47	儿童运动板鞋	凯里市小黄鸭服饰店	凯里市大十字街道韶山南路8号凯里方圆荟购物广场C-3-002	图形商标	利讯集团有限公司	福建省泉州市经济技术开发区崇益街19号利讯工业园	检样:200(1.5)/30190(1.5)/28备样:180(1.5)/26	2021-05-20/货号:B3286386	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/
48	儿童休闲鞋(男)	凯里市枫行服装店	凯里市大十字街道韶山南路74号凯里方圆荟购物广场C-3-003、004	/	三六一度童装有限公司	中国福建省晋江市磁灶镇中国包装印刷产业(晋江)基地	检样:195(2.0)31185(2.0)30备样:185(2.0)30	检样:2021-05-28 备样:2021-05-27/K72134814-2	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/
49	儿童跑鞋(女)	凯里市枫行服装店	凯里市大十字街道韶山南路74号凯里方圆荟购物广场C-3-003、004	/	三六一度童装有限公司	中国福建省晋江市磁灶镇中国包装印刷产业(晋江)基地	检样:220(2.0)35215(2.0)34备样:205(2.0)33	检样:2021-05-03 2021-04-27 备样:2021-04-26/K82133536-2	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/
50	儿童跑鞋(男)	凯里市枫行服装店	凯里市大十字街道韶山南路74号凯里方圆荟购物广场C-3-003、004	/	三六一度童装有限公司	中国福建省晋江市磁灶镇中国包装印刷产业(晋江)基地	检样:215(2.0)3420(2.0)35备样:205(2.0)33	检样:2021-06-22 2021-06-19 备样:2021-06-21/货号:K72133515A-1	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/
51	儿童休闲鞋(男)	凯里市枫行服装店	凯里市大十字街道韶山南路74号凯里方圆荟购物广场C-3-003、004	/	三六一度童装有限公司	中国福建省晋江市磁灶镇中国包装印刷产业(晋江)基地	检样:215(2.0)34205(2.0)33备样:205(2.0)33	检样:2021-05-24 备样:2021-05-25/货号:K72133802A-2	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/
52	儿童跑步鞋	铜仁市万山区博士屋服装店	贵州省铜仁市万山区仁山办事处百盛商场4层	史努比	福建泉州利讯儿童用品有限公司	福建泉州经济技术开发区崇益街19号	检样:225(1.5)/3520(1.5)/34备样:215(1.5)/33	2020-10-15/货号:S1113581	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/

53	跑步鞋	铜仁市万山区博士屋服装店	贵州省铜仁市万山区仁山办事处百盛商场4层	史努比	广亿贸易(上海)有限公司 (经销商:福建泉州利讯儿童用品有限公司)	上海市虹口区中山北二路1705号856室 (经销商:福建泉州利讯儿童用品有限公司)	见报告备注	2020-06-05/货号:S0133344	帮底剥离强度, 外墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	不合格	帮面黑色光亮革料: Pb 铅 69.32(检出限:0.09); Cd 镉 未检出(检出限:0.02); As 砷 未检出(检出限:0.07)。侧帮黄色胶章: Pb 铅 988.21(检出限:0.09); Cd 镉 未检出(检出限:0.02); As 砷 未检出(检出限:0.07)。后帮黄色塑料: Pb 铅 12.05(检出限:0.09); Cd 镉 未检出(检出限:0.02); As 砷 未检出(检出限:0.07)。帮面黑色荔枝纹革料含印花部位、后衬里、内垫、鞋底、鞋带、前衬里: Pb 铅 未检出(检出限:0.09); Cd 镉 未检出(检出限:0.02); As 砷 未检出(检出限:0.07)。	重金属总量(mg/kg): Pb 铅 ≤100 Cd 镉 ≤100 As 砷 ≤100 (GB 30585-2014)	
									帮底剥离强度, 外墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	不合格	帮面黑色光亮革料: 总量(DBP+BBP+DEHP): 4.228259 DBP 0.371498(检出限:1.25×10 ⁻⁴); BBP未检出(检出限:1.25×10 ⁻⁴); DEHP 3.856761(检出限:1.25×10 ⁻⁴)。后帮黄色塑料: 总量(DBP+BBP+DEHP): 14.146370 DBP 0.012236(检出限:1.25×10 ⁻⁴); BBP 未检出(检出限:1.25×10 ⁻⁴); DEHP 14.134134(检出限:1.25×10 ⁻⁴)。帮面黑色荔枝纹革料含印花部位: 总量(DBP+BBP+DEHP): 0.093580 DBP 0.016586(检出限:1.25×10 ⁻⁴); BBP 未检出(检出限:1.25×10 ⁻⁴); DEHP 0.076994(检出限:1.25×10 ⁻⁴)。鞋底: 总量(DBP+BBP+DEHP): 未检出 DBP 未检出(检出限:1.25×10 ⁻⁴); BBP 未检出(检出限:1.25×10 ⁻⁴); DEHP 未检出(检出限:1.25×10 ⁻⁴)。	邻苯二甲酸酯(%): 总量(DBP+BBP+DEHP): ≤0.1 (儿童鞋) (GB 30585-2014)	
54	跑步鞋	铜仁市万山区博士屋服装店	贵州省铜仁市万山区仁山办事处百盛商场4层	HELLO KITTY	广亿贸易(上海)有限公司 (经销商:福建泉州利讯儿童用品有限公司)	上海市虹口区中山北二路1705号856室 (经销商:福建泉州利讯儿童用品有限公司)	见报告备注	2020-07-05/货号:K0536371	帮底剥离强度, 外墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/	
55	跑步鞋	铜仁市万山区博士屋服装店	贵州省铜仁市万山区仁山办事处百盛商场4层	HELLO KITTY	广亿贸易(上海)有限公司 (经销商:福建泉州利讯儿童用品有限公司)	上海市虹口区中山北二路1705号856室 (经销商:福建泉州利讯儿童用品有限公司)	检样:215(1.5)/332 10(1.5)/32 备样:205(1.5)/31	2020-06-10/货号:K0533541	帮底剥离强度, 外墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/	
56	女小童凉鞋	铜仁市万山区森虎儿童服装店	贵州省铜仁市万山区仁山办事处百盛商场4层4F-09号	图形商标	东莞市森服饰有限公司	东莞市虎门镇龙眼社区龙眼二路52号	见报告备注	—/货号:3247016043	耐磨性能, 帮底剥离强度, 外底硬度, 帮带拉出强度, 帮带拨出力, 勾心纵向刚度, 勾心硬度, 勾心长度下限值, 弯曲性能, 物理机械安全性能(除钢勾心), 重金属总量, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/	
										不合格	帮面: Pb 铅 276.34(检出限:0.09); Cd 镉 未检出(检出限:0.02); As 砷 未检出(检出限:0.07)。后衬里、内垫含印花部位、白色鞋底、前衬里、透明鞋底、透明鞋跟、白色鞋跟: Pb 铅 未检出(检出限:0.09); Cd 镉 未检出(检出限:0.02); As 砷 未检出(检出限:0.07)。	重金属总量(mg/kg): Pb 铅 ≤100 Cd 镉 ≤100 As 砷 ≤100 (GB 30585-2014)	

57	女小童方头单鞋	铜仁市万山区森虎儿童装店	贵州省铜仁市万山区仁山办事处百盛商场4层4F-09号	图形商标	东莞市森服饰有限公司	东莞市虎门镇龙眼社区龙眼二路52号	见报告备注	—/货号:3247016045	耐磨性能, 剥离强度, 外底硬度, 鞋帮拉出强度, 勾心纵向刚度, 勾心硬度, 勾心长度下限值, 弯曲性能, 物理机械安全性能(除钢勾心), 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯, 邻苯二甲酸酯	不合格	透明鞋底: 总量(DBP+BBP+DEHP): 40.419112 DBP 未检出(检出限:1.25×10 ⁻⁴); BBP 未检出(检出限:1.25×10 ⁻⁴); DEHP 40.419112(检出限:1.25×10 ⁻⁴)。透明鞋跟: 总量(DBP+BBP+DEHP): 0.131178 DBP 未检出(检出限:1.25×10 ⁻⁴); BBP 未检出(检出限:1.25×10 ⁻⁴); DEHP 0.131178(检出限:1.25×10 ⁻⁴)。白色鞋跟: 总量(DBP+BBP+DEHP): 未检出 DBP 未检出(检出限:1.25×10 ⁻⁴); BBP 未检出(检出限:1.25×10 ⁻⁴); DEHP 未检出(检出限:1.25×10 ⁻⁴)。帮面: 总量(DBP+BBP+DEHP): 0.200532 DBP 未检出(检出限:1.25×10 ⁻⁴); BBP 未检出(检出限:1.25×10 ⁻⁴); DEHP 0.200532(检出限:1.25×10 ⁻⁴); 白色鞋底: 总量(DBP+BBP+DEHP): 11.102745 DBP 未检出(检出限:1.25×10 ⁻⁴); BBP 未检出(检出限:1.25×10 ⁻⁴); DEHP 11.102745(检出限:1.25×10 ⁻⁴)。前衬里: 总量(DBP+BBP+DEHP): 0.022450 DBP 未检出(检出限:1.25×10 ⁻⁴); BBP 未检出(检出限:1.25×10 ⁻⁴); DEHP 0.022450(检出限:1.25×10 ⁻⁴)。	邻苯二甲酸酯(%): 总量(DBP+BBP+DEHP): ≤0.1 (儿童鞋)(GB 30585-2014)
58	男童运动鞋	贵州铜仁百盛商业有限公司	贵州省铜仁市万山区谢桥新区金麟大道270号嘉宏商业广场A栋	LT DUCK	鸭灵号服饰(福建)有限公司	福建省南安市九都工业区106号	检样:29195(1.5)27185(1.5)备样:26180(1.5)	检样:2020-08-30 备样:2020-09-19/货号:LS0712	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/
59	儿童休闲鞋	七星关区陈松童装店	毕节市七星关区碧阳街道办事处文博学路花园城购物中心二层第12-28B、30A、30B	PEPCO	广东小猪班纳服饰股份有限公司	东莞市樟木头镇樟洋富达工业园	检样:30/200(1.5)29/195(1.5)备样:31/205(1.5)	2020-12-07/货号:131103034	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/
60	轻便网面童运动鞋	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司毕节文博路分店	贵州省毕节市七星关区招商花园城	George	厦门朵令贸易有限公司(生产商:泉州市泉康鞋业有限公司)	厦门市湖里区兴隆路500号614室(生产商:泉州市晋江市陈埭镇梧埭村南新南路28号)	检样:35225(2)备样:32210(2)	2021-04-10/货号:GESL21025226	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/
61	轻便女童运动鞋鞋粉	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司毕节文博路分店	贵州省毕节市七星关区招商花园城	图形商标	厦门建发轻工有限公司	厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦17层A单元	检样:33/215(2)备样:31205(2)	检样:2020-12-15 2020-07-10 备样:2020-12-15/货号:JF20FW001	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/
62	女童凉鞋	金沙县青蛙王子童装店	金沙县鼓场街道黎明社区开明同心城彩虹公园A区6-1-6、7号	/	上海蛙品儿童用品有限公司	上海市青浦区练塘镇章练塘588弄15号1幢2层5区1098室	检样:33/215(1.5)34/220(1.5)备样:35/225(1.5)	2021-01-20/款号:FP1229854	耐磨性能, 帮底剥离强度, 外底硬度, 鞋帮拉出强度, 鞋帮拔出力, 勾心纵向刚度, 勾心硬度, 勾心长度下限值, 弯曲性能, 物理机械安全性能(除钢勾心), 皮革和毛皮中的六价铬, 可分解有害芳香胺染料, 游离甲醛, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/

63	运动鞋	金沙县青蛙王子童装店	金沙县鼓场街道黎明社区开明同心城彩虹公园A区6-1-6、7号	/	上海蛙品儿童用品有限公司	上海市青浦区练塘镇章练塘588弄15号1幢2层5区1098室	检样:21/155(1.5)2/160(1.5)备样:23/165(1.5)	2020-08-15/款号:FP0499133	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 橡胶部件中的N-亚硝基胺, 邻苯二甲酸酯	不合格	155:符合要求 符合要求 婴儿鞋上无可拆卸的附件。 不符合要求(皇冠装饰件未达70N断裂且脱落, 完全容入小零件试验器。) 符合要求	物理机械安全性能(除钢勾心):鞋内外应无露出的钉尖。全鞋(包括鞋上附件、鞋跟等部件)不允许有可触及的锐利边缘和尖端。鞋内应无断针。对婴幼儿鞋上可拆卸的附件, 不应完全容入按GB 6675.2-2014中5.2要求的小零件试验器。附件应安装牢固。婴幼儿鞋上小附件抗拉强力应 $\geq 70N$ 。有效阻高应不大于25mm	
64	公主鞋	金沙县青蛙王子童装店	金沙县鼓场街道黎明社区开明同心城彩虹公园A区6-1-6、7号	/	上海蛙品儿童用品有限公司	上海市青浦区练塘镇章练塘588弄15号1幢2层5区1098室	检样:31/205(1.5)3/210(1.5)备样:33/215(1.5)	2020-01-05/款号:FP0249843	耐磨性能, 剥离强度, 外底硬度, 鞋帮拉出强度, 勾心纵向刚度, 勾心硬度, 勾心长度下限值, 弯曲性能, 物理机械安全性能(除钢勾心), 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/	
65	童鞋	织金县城秀童装店	织金县文腾街道山禾源10号楼5号门面	牧童	浦江童鞋业有限公司(生产商:浙江欣顺鞋业有限公司)	浙江省浦江县牧童路1号	检样:210(1.5)220(1.5)备样:225(1.5)	2021-05-24/货号:ML11106	pH值, 游离甲醛, 可萃取重金属含量, 可分解致癌芳香胺染料, 含氯酚, 橡胶部件中的N-亚硝基胺, 断针检测, 可触及的锐利边缘(鞋上装饰件、鞋眼等部件), 可触及的锐利尖端(鞋上装饰件等部件), 可拆卸或经可预见的合理滥用测试后脱落的小附件, 硬度(邵尔A型), 围条与鞋帮粘附强度	合格	/	/	
66	童鞋	织金县城秀童装店	织金县文腾街道山禾源10号楼5号门面	牧童	浦江童鞋业有限公司(生产商:浙江欣顺鞋业有限公司)	浙江省浦江县牧童路1号	检样:205(1.5)210(1.5)备样:215(1.5)	2021-05-24/货号:ML11100	pH值, 游离甲醛, 可萃取重金属含量, 可分解致癌芳香胺染料, 含氯酚, 橡胶部件中的N-亚硝基胺, 断针检测, 可触及的锐利边缘(鞋上装饰件、鞋眼等部件), 可触及的锐利尖端(鞋上装饰件等部件), 可拆卸或经可预见的合理滥用测试后脱落的小附件, 硬度(邵尔A型), 围条与鞋帮粘附强度	合格	/	/	
67	童鞋	织金县城秀童装店	织金县文腾街道山禾源10号楼5号门面	牧童	牧童集团有限公司	浙江省浦江县经济开发区牧童路1号	检样:35/22534/220备样:32/210	—/货号:A351	耐磨性能, 剥离强度, 外底硬度, 鞋帮拉出强度, 勾心纵向刚度, 勾心硬度, 勾心长度下限值, 弯曲性能, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 可分解有害芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	不合格	帮面白色革料、白/灰织带、衬里、黑色印字母革料: Pb 铅未检出(检出限:0.09); Cd 镉未检出(检出限:0.02); As 砷未检出(检出限:0.07); 粘扣带革料: Pb 铅未检出(检出限:0.09); Cd 镉未检出(检出限:0.02); As 砷 41.91(检出限:0.07)。白色鞋底: Pb 铅未检出(检出限:0.09); Cd 镉未检出(检出限:0.02); As 砷 14.34(检出限:0.07)。橙红鞋底: Pb 铅未检出(检出限:0.09); Cd 镉 1024.82(检出限:0.02); As 砷未检出(检出限:0.07)。帮面白色革料、衬里: 总量(DBP+BBP+DEHP): 未检出 DBP 未检出(检出限:1.25 $\times 10^{-4}$); BBP 未检出(检出限:1.25 $\times 10^{-4}$); DEHP 未检出(检出限:1.25 $\times 10^{-4}$)。白色鞋底: 总量(DBP+BBP+DEHP): 0.086632DBP 未检出(检出限:1.25 $\times 10^{-4}$); BBP 未检出(检出限:1.25 $\times 10^{-4}$); DEHP 0.086632(检出限:1.25 $\times 10^{-4}$)。橙红鞋底: 总量(DBP+BBP+DEHP): 18.787049 DBP 0.003164(检出限:1.25 $\times 10^{-4}$); BBP 未检出(检出限:1.25 $\times 10^{-4}$); DEHP 18.783885(检出限:1.25 $\times 10^{-4}$)。	重金属总量(mg/kg) Pb 铅 ≤ 100 Cd 镉 ≤ 100 As 砷 ≤ 100 (GB 30585-2014) 邻苯二甲酸酯(%): 总量(DBP+BBP+DEHP): ≤ 0.1 (儿童鞋) (GB 30585-2014)	涉嫌假冒

68	男/女童稳步鞋	织金县黔萌母婴山禾源店	织金县文腾街道山禾源商都10号楼1层8、9、10号商铺	Nalika耐力康	广东省四会市耐力康鞋业有限公司	广东省四会市东城区陶塘管理区	检样:170mm/二型备样:160mm/二型	2018-07-23/货号:NSB8238	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 橡胶部件中的N-亚硝基胺, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/
69	男/女童学步鞋	织金县黔萌母婴山禾源店	织金县文腾街道山禾源商都10号楼1层8、9、10号商铺	Nalika耐力康	广东省四会市耐力康鞋业有限公司	广东省四会市东城区陶塘管理区	检样:135mm/二型140mm/二型备样:145mm/二型	2018-07-23/货号:NSA8235	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 橡胶部件中的N-亚硝基胺, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/
70	男/女休闲童鞋	钟山区波波童鞋店	钟山区碧云路与麒麟路口西北侧、万达商业广场2036-B号商铺	Paul frank	晋江卡贝奥体育用品有限公司(总授权商:宏联国际贸易有限公司)(总经销:上海元琪服饰有限公司)(被授权商:晋江市元琪儿童服饰有限公司)	泉州市晋江市陈埭镇岸兜村南大街34号-2	检样:220(1.5)205(1.5)备样:215(1.5)	检样:2021-07-10备样:2021-07-04/货号:15213350161	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/
71	男篮球童鞋	钟山区波波童鞋店	钟山区碧云路与麒麟路口西北侧、万达商业广场2036-B号商铺	Paul frank	晋江卡贝奥体育用品有限公司(总授权商:宏联国际贸易有限公司)(总经销:上海元琪服饰有限公司)(被授权商:晋江市元琪儿童服饰有限公司)	泉州市晋江市陈埭镇岸兜村南大街34号-2	检样:205(1.5)215(1.5)备样:220(1.5)	检样:2021-08-13备样:2021-08-31/货号:15213350256	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	不合格	帮面织物、帮面黑色革料、侧帮大嘴猴装饰块、白色硬鞋底、白色软鞋底、红色鞋底:总量(DBP+BBP+DEHP):未检出 DBP 未检出(检出限:1.25×10 ⁻⁴);BBP 未检出(检出限:1.25×10 ⁻⁴); DEHP 未检出(检出限:1.25×10 ⁻⁴)。鞋底红色装饰块:总量(DBP+BBP+DEHP):10.909375 DBP 10.875861(检出限:1.25×10 ⁻⁴); BBP 未检出(检出限:1.25×10 ⁻⁴); DEHP 0.033514(检出限:1.25×10 ⁻⁴)。	邻苯二甲酸酯(%):总量(DBP+BBP+DEHP):≤0.1(儿童鞋)(GB 30585-2014)
72	男篮球童鞋	钟山区波波童鞋店	钟山区碧云路与麒麟路口西北侧、万达商业广场2036-B号商铺	paul frank	晋江卡贝奥体育用品有限公司(总授权商:宏联国际贸易有限公司)(总经销:上海元琪服饰有限公司)(被授权商:晋江市元琪儿童服饰有限公司)	泉州市晋江市陈埭镇岸兜村南大街34号-2	检样:215(1.5)220(1.5)备样:205(1.5)	2021-07-15/货号:15213350252	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/
73	男/女潮范童鞋	钟山区波波童鞋店	钟山区碧云路与麒麟路口西北侧、万达商业广场2036-B号商铺	七波辉	七波辉(中国)有限公司	福建省南安市九都工业区	检样:210(2.0)215(2.0)备样:205(2.0)	2021-05-30/货号:B600510	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/
74	男/女潮流童鞋	钟山区波波童鞋店	钟山区碧云路与麒麟路口西北侧、万达商业广场2036-B号商铺	七波辉	七波辉(中国)有限公司	福建省南安市九都工业区	检样:210(2.0)215(2.0)备样:205(2.0)	2021-05-30/货号:B600540	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/

75	男女滑板童鞋	钟山区波波童鞋店	钟山区碧云路与麒麟路口西北侧、万达商业广场2036-B号商铺	七波辉	七波辉(中国)有限公司	福建省南安市九都工业区	检样:210(2.0)215(2.0)备样:205(2.0)	2021-05-30/货号:B600531	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/
76	抗菌男童运动鞋鞋北	沃尔玛(贵州)百货有限公司六盘水钟山中路分店	贵州省六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	/	晋江晟启进出口贸易有限公司(生产商:晋江市新鞋塑有限公司)	福建省泉州市晋江市陈埭镇洋埭村鞋都路2039号七楼(生产商:晋江市池店镇池店村)	检样:225(2)220(2)备样:215(2)	2020-07-05/货号:GESL20025783	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/
77	印花男童运动鞋鞋黑网	沃尔玛(贵州)百货有限公司六盘水钟山中路分店	贵州省六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	George	沃尔玛(中国)投资有限公司(制造商:晋江市晟启进出口贸易有限公司)	深圳市福田区农林路69号深国投广场二楼2-5层及三号楼1-12层(制造商:福建省泉州市晋江市陈埭镇洋埭村鞋都路2039号七楼)	检样:220(2)备样:215(2)	2019-12-05/GESL19025897	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/
78	山纹女童运动鞋鞋灰粉	沃尔玛(贵州)百货有限公司六盘水钟山中路分店	贵州省六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	/	厦门建发轻工有限公司	厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦17层A单元	检样:215(2)225(2)备样:200(2)	2020-07-10/货号:JF20FW002	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/
79	轻便女童运动鞋鞋虾粉	沃尔玛(贵州)百货有限公司六盘水钟山中路分店	贵州省六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	/	厦门建发轻工有限公司	厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦17层A单元	检样:215(2)备样:220(2)	2020-12-15/货号:JF20FW001	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/
80	童运动鞋	六盘水国贸广场春天百货有限公司	贵州省六盘水市钟山区钟山中路59号	adidas	阿迪达斯体育(中国)有限公司	苏州工业园区现代大道88号普洛斯物流园区C21号	检样:205(2)备样:210(2)	2021-05-01/GZ7772	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/
81	儿童休闲鞋	安龙县德蒙斯特服装店	安龙县招堤街道办事处仁爱医院旁	德蒙斯特	佛山市德蒙斯特服饰有限公司	佛山市禅城区梧沙工业区E2座5层	检样:220(2.0)225(2.0)备样:215(2.0)	2021-06-30/货号:6323273069152	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	不合格	主帮面: 总量(DBP+BBP+DEHP): 0.019995 DBP 0.012755(检出限:1.25×10 ⁻⁴); BBP 未检出(检出限:1.25×10 ⁻⁴); DEHP 0.007240(检出限:1.25×10 ⁻⁴)。后跟黄色革料含印花部位: 总量(DBP+BBP+DEHP): 0.007823 DBP 0.007823(检出限:1.25×10 ⁻⁴); BBP 未检出(检出限:1.25×10 ⁻⁴); DEHP 未检出(检出限:1.25×10 ⁻⁴)。白色鞋底: 总量(DBP+BBP+DEHP): 未检出 DBP 未检出(检出限:1.25×10 ⁻⁴); BBP 未检出(检出限:1.25×10 ⁻⁴); DEHP 未检出(检出限:1.25×10 ⁻⁴)。黑色鞋底: 总量(DBP+BBP+DEHP): 4.556478 DBP 未检出(检出限:1.25×10 ⁻⁴); BBP 未检出(检出限:1.25×10 ⁻⁴); DEHP 4.556478(检出限:1.25×10 ⁻⁴)。	邻苯二甲酸酯(%) 总量(DBP+BBP+DEHP): ≤0.1 (儿童鞋) (GB 30585-2014)

90	婴幼儿鞋	兴义市时尚小鱼服装店	兴义市桔山办金州体育城A4地块3楼	英氏 YeeH oO	英氏婴童用品有限公司	广州市海珠区广州大道南788号自编7栋	检样:125(2.5)130(2.5)备样:120(2.5)	2021-01-25/货号:YFXFJ21030A01	耐磨性能, 剥离强度, 外底硬度, 鞋帮拉出强度, 勾心纵向刚度, 勾心硬度, 勾心长度下限值, 弯曲性能, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 橡胶部件中的N-亚硝基胺, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/
91	婴幼儿旅游鞋	兴义市时尚小鱼服装店	兴义市桔山办金州体育城A4地块3楼	英氏 YeeH oO	英氏婴童用品有限公司	广州市海珠区广州大道南788号自编7栋	检样:130(2)135(2)140(2)备样:125(2)	2020-06-10/货号:YFXBJ30013A01	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 橡胶部件中的N-亚硝基胺, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/
92	时尚童鞋	铜仁市碧江区小鸭鸭童装店	铜仁市碧江区锦江南路江华星力城第3层L3012号	图形商标	泉州市优佳儿童用品有限公司(生产商:龙威(温州)新科技鞋业有限公司)	晋江市梅岭街道竹树下工业区松华路15号(生产商:温州市永嘉县瓯北镇塘头工业区龙威工业园)	检样:200(1.5型)195(1.5型)备样:185(1.5型)	2021-06-10/货号:US2133662	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/
93	时尚童鞋	铜仁市碧江区小鸭鸭童装店	铜仁市碧江区锦江南路江华星力城第3层L3012号	图形商标	泉州市优佳儿童用品有限公司(生产商:龙威(温州)新科技鞋业有限公司)	晋江市梅岭街道竹树下工业区松华路15号(生产商:温州市永嘉县瓯北镇塘头工业区龙威工业园)	检样:195(1.5型)190(1.5型)备样:185(1.5型)	2021-06-02/货号:US2133686	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/
94	时尚童鞋	铜仁市碧江区小鸭鸭童装店	铜仁市碧江区锦江南路江华星力城第3层L3012号	图形商标	泉州市优佳儿童用品有限公司(生产商:龙威(温州)新科技鞋业有限公司)	晋江市梅岭街道竹树下工业区松华路15号(生产商:温州市永嘉县瓯北镇塘头工业区龙威工业园)	检样:200(1.5型)185(1.5型)备样:180(1.5型)	2021-07-31/货号:US2133715	耐磨性能, 剥离强度, 外底硬度, 鞋帮拉出强度, 勾心纵向刚度, 勾心硬度, 勾心长度下限值, 弯曲性能, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/
95	时尚童鞋	铜仁市碧江区小鸭鸭童装店	铜仁市碧江区锦江南路江华星力城第3层L3012号	图形商标	泉州市优佳儿童用品有限公司(生产商:龙威(温州)新科技鞋业有限公司)	晋江市梅岭街道竹树下工业区松华路15号(生产商:温州市永嘉县瓯北镇塘头工业区龙威工业园)	检样:185(1.5型)190(1.5型)备样:180(1.5型)	2021-07-25/货号:US2133719	耐磨性能, 剥离强度, 外底硬度, 鞋帮拉出强度, 勾心纵向刚度, 勾心硬度, 勾心长度下限值, 弯曲性能, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/
96	比比熊(童鞋)(合格证)	安顺市苏尔玛购物广场有限公司	贵州省安顺市西秀区华西街道黄果树大道安运司百联鼎盛负一楼2号店铺	Bibixiong 比比熊	澳步鞋业有限公司	牧西欧风格68-8号	检样:205cm195cm备样:200cm	—/货号:21098	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/
97	机能单鞋	安顺市苏尔玛购物广场有限公司	贵州省安顺市西秀区华西街道黄果树大道安运司百联鼎盛负一楼2号店铺	/	台州美得宝鞋业有限公司	中国浙江省温州市泽国镇牧屿二环路	检样:180(1.5)190(1.5)备样:185(1.5)	—/货号:H2738	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 邻苯二甲酸酯	不合格	左: 右: 磨痕长度 17.3 16.6	外底耐磨性能(mm): ≤14.0 (QB/T 4331-2012)
		安顺市苏尔玛	贵州省安顺市西秀区华				检		帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度,	不合格	左: 右: 磨痕长度 16.6 17.5	外底耐磨性能(mm) ≤14.0 (QB/T 4331-2012)

98	机能单鞋	安顺市苏尔玛购物广场有限责任公司	西街道黄果树大道安运司百联鼎盛负一楼2号店铺	/	台州美得宝鞋业有限公司	中国浙江省温岭市泽国镇牧屿二环路	样 :190(1.5)180(1.5)备 样:185(1.5)	—/货号:H2736	外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	不合格	帮面织物、帮面灰色革料、鞋带、织带、前衬里、鞋舌里、内垫、侧帮装饰块、后跟灰黑革料、鞋底: Pb 铅 未检出(检出限:0.09)Cd 镉 未检出(检出限:0.02)As 砷 未检出(检出限:0.07). 帮面银色革料: Pb 铅 122.57(检出限:0.09)Cd 镉 未检出(检出限:0.02)As 砷 未检出(检出限:0.07)。	重金属总量(mg/kg): Pb 铅 ≤100 Cd 镉 ≤100 As 砷 ≤100 (GB 30585-2014)	
99	机能单鞋	安顺市苏尔玛购物广场有限责任公司	贵州省安顺市西秀区华西街道黄果树大道安运司百联鼎盛负一楼2号店铺	/	台州美得宝鞋业有限公司	中国浙江省温岭市泽国镇牧屿二环路	检 样 :190(1.5)185(1.5)备 样:180(1.5)	—/货号:H2729	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	合格	/	/	
100	卡孟奇运动鞋	安顺市苏尔玛购物广场有限责任公司	贵州省安顺市西秀区华西街道黄果树大道安运司百联鼎盛负一楼2号店铺	/	台州卡孟奇鞋服有限公司	浙江省温岭市城北街道麻车村	检 样 :205(2.0)200(2.0)备 样:200(2.0)	2021-05-26/ 货号:M601	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	不合格	帮面橙色革料: Pb 铅 13470.10(检出限:0.09); Cd 镉 未检出(检出限:0.02); As 砷 未检出(检出限:0.07)。帮面白色革料: Pb 铅 140.00(检出限:0.09); Cd 镉 未检出(检出限:0.02); As 砷 未检出(检出限:0.07)。帮面卡其革料、帮面蓝色革料、前衬里、后衬里、后跟织带、内垫、松紧带、鞋底: Pb 铅 未检出(检出限:0.09); Cd 镉 未检出(检出限:0.02); As 砷 未检出(检出限:0.07)。	重金属总量(mg/kg): Pb 铅 ≤100 Cd 镉 ≤100 As 砷 ≤100 (GB 30585-2014)	